

# POLIAMIDNA creva PA11 i 12



## POLIAMIDNA CREVA PA 11 i 12, PE creva

Primena:hidraulika ,pneumatika i transport fluida

Specifična gustina –  $\rho$  [g/cm<sup>3</sup>] 1,04

Temperatura primene [°C] -20 ÷ +120

### **ISPORUKA**

-Creva

øv/øu [mm]	rad. pritisak [bar]
4/2	28
6/4	39
8/6	29
10/8	22
12/10	14
14/12	25
18/15	26

## OSOBI NE I MESTO PRIMENE TERMOPLAST MATERIJALA

PA 11 i 12 je veoma otporan na udarce i neznatno upija vlagu, fleksibilna su i imaju glatke površine, što smanjuje otpore pri protoku fluida. Primenuju se u procesno – hemijskoj, prehrambenoj i automobilskoj industriji, pneumatici, hidraulici, mernoj i regulacionoj tehnici, kao i kod nanošenja boja prskanjem, isporučuje se u mlečno beloj boji i ostalim bojama. PU-poliuretanska creva su elastičnija i savitljivija, ne upijaju vlagu, hemijski su otporna te se koriste najviše u farmaciji i hemijskoj industriji.

### **BRZE SPOJKE I PRIKLJUČCI ZA CREVA**

